



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU /TECHNICAL DATA SHEET/

Ürün adı /Product name/:	ODE R375-15 STARFLEX SILTE							
	ODE R375-15 STARFLEX BLANKET							
Standart /Standard/	EN 13162 Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler /Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification/							
Tanımı /Description/	Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için /Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation/							
Yüzey Kaplama /Surface facing/	Kaplama yüzü /Unfaced							
Ürün özellikleri /Product performance/	Teknik Özellikler /Technical Characteristics/	Test Metot /Test Method/	Birim /Units/	Değer /Value or statement/				
	Kalınlık /Thickness/ - d	EN 823	mm	150				
	Tolerans (Tolerances)			142,5-fazlasına izin var				
	Uzunluk /Length/ - l	EN 822	mm	4800				
	Tolerans (Tolerances)			min.4704-max.4896				
	Genişlik /Width/ - b	EN 822	mm	1200				
	Tolerans (Tolerances)			min. 1182-max.1218				
	Yoğunluk /Density/ - D	EN 1602	kg/m ³	12				
	Tolerans (Tolerances)			min. 12,0-max.12,6				
				10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
	Isıl İletkenlik (10 ⁰ C) /Thermal Conductivity/ - λ _D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,040	0,043	0,060	0,084	0,089
	Isıl Direnç /Thermal Resistance/ - R _D	EN 12667 EN 12939	(m ² .K)/W	3,750	3,450	2,500	1,750	1,650
	Yangına Tepki Sınıfı /Fire Resistance Class/	EN 13501-1	Euroclass	A1				
	Azami Kullanım Sıcaklığı /Maximum Service Temperature/	-	°C	250				
	Kısa Süreli Su Absorpsiyonu /Short Term Water Absorption/ - WS	EN 1609	kg/m ²	1 >				
Ambalajlama /Packing/	Şilte pakette /Blanket in package/			1				
	(m ² /paket) / (m ² /package)/			5,76				
	AYPE ambalajı /LDPE package/							
Depolama /Storage/	Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı. /Store in dry and well ventilated area prior to installation/							
	Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı. /Protect from water, physical damage and direct flame sources/							

14.06.2019